

Technický list

EGGER Zádové desky



Popis materiálu

| | |
|---------------------|--|
| Označení: | EGGER Zádové desky |
| Model: | 90 |
| Nosný materiál: | Eurospan surová dřevotřísková deska |
| Horní strana: | Laminát |
| Dolní strana: | Laminát |
| Jmenovitá tloušťka: | 9 mm |
| Upozornění: | Rozdílný dekor na horní a dolní straně |

Dostupnost

EGGER Zádové desky jsou součástí **EGGER Kolekce dekorativních materiálů**. Jsou dostupné ve vybraných dekorech skladem a v množství po jednom kusu podle dodacího pořádku specifického pro každou zemi.

Technická data

| Vlastnost | Zkušební norma | Jednotka nebo vlastnost | Hodnota |
|---------------------------------------|----------------|---|---------|
| Odolnost proti otěru povrchu | EN 438-2 | Počet otáček Počáteční bod otěru | ≥ 150 |
| Odolnost proti nárazu malou kuličkou | EN 438-2 | N | ≥ 15 |
| Odolnost proti poškrábání | EN 438-2 | Stupeň (min.) Strukturované povrchy | 3 |
| Odolnost proti vodní páře | EN 438-2 | Stupeň (min.) Strukturované povrchy | 4 |
| Odolnost proti suchému teple (160 °C) | EN 438-2 | Stupeň (min.) Strukturované povrchy | 4 |
| Odolnost proti skvrnám | EN 438-2 | Stupeň (min.) Skupiny 1 a 2 Skupina 3 | 5 4 |
| Světlostálost (Xenon-oblouková lampa) | EN 438-2 | Míra šedi | 4 až 5 |

| Vlastnost | Zkušební norma | Jednotka nebo vlastnost | Hodnota |
|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| Odchylka tloušťky | EN ISO 13894 | mm | ± 0.50 |
| Odchylka délky | - | mm | - 5 / + 10 |
| Odchylka šířky | EN ISO 13894 | mm > 500 mm | ± 0.5 dále. ±0.05 na 100 mm |
| Rovinnost hran | EN ISO 13894 | mm | ± 0.5 na 1,000 mm délky |
| Pravouhlost hran | EN ISO 13894 | mm | ≤ 2.0 na 1,000 mm délky |

Technická poznámka k aplikaci

V důsledku tolerancí použitých základních materiálů jsou možné drobné barevné odchylky u stejného produktu. Proto je třeba kontrolovat barevnou jednotnost komponentů, které se používají vedle sebe. Odchylka v barvě a povrchové struktuře mezi referenční barvou EGGER a testovacím kusem zákazníka je přípustná v souladu s normou EN 438.

Vzhledem k výrobě, která se liší dle produktu, se mohou vyskytnout rozdíly v barvě a povrchové struktuře i mezi různými produkty (např. deska, laminát, hrana) se stejnou kombinací dekoru a textury. Pro přesné znázornění barvy si objednejte vzorek příslušného produktu.

Doporučení pro péči a čištění

EGGER Zádové desky nevyžadují žádnou zvláštní péči díky svému odolnému a hygienickému povrchu s vysokou hustotou. Povrchy se obecně snadno čistí. To platí i pro strukturované povrchy. Nepoužívejte sanitární čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s abrazivními složkami, protože použití takových čisticích prostředků může vést ke změně stupně lesku a/nebo poškrábání materiálu.

Podrobné informace naleznete v letáku "Doporučení pro čištění a ošetřování povrchů výrobků EGGER".

Průvodní dokumenty / Produktové informace

Další informace naleznete v níže uvedených dokumentech:

- Pokyny ke zpracování "EGGER Pracovní desky"
- Pokyny ke zpracování "EGGER Zádové desky"
- Technický list "Odolnost EGGER Laminátu vůči chemikáliím"
- Technický list "Doporučení pro čištění a ošetřování povrchů výrobků EGGER"

Předběžná doložka:

Tento technický list byl zpracován podle nejlepšího vědomí a se zvláštní pečlivostí. Údaje se zakládají na zkušenostech z praxe a na vlastních testech a odpovídají našemu současnému stavu vědomostí. Slouží jako informace a neobsahují žádná ujištění o vlastnostech výrobku nebo vhodnosti pro určité účely použití. Za chyby tisku, norem a omyly nelze převzít žádnou odpovědnost. Navíc mohou z dalšího kontinuálního vývoje EGGER Pracovních desek a ze změn norem a dokumentů veřejného práva vyplynout technické změny. Obsah tohoto technického listu proto nemůže sloužit ani jako návod k použití, ani jako právně závazný podklad. Zásadně platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.